

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A NAT MPX** 厂商: **兰蒂奇 RADICI** 品牌: **Heramid**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Heramid	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.11	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	55	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2300	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	80	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2000	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		75	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	260	°C